

Blasolube 302

Art. 00302-01

Description: **Graisse lubrifiante d'utilisation universelle;**
Graisse lubrifiante pour un très large domaine d'utilisation, de consistance molle/mi-dure.

Domaine d'utilisation:

- Lubrification de paliers de roulement et de glissement pour des vitesses moyennes, guidages et points de graissage généraux
- Installations de préparation d'asphalte
- Machines-outils
- Machines à imprimer
- Machines de l'industrie chimique
- Groupes de machines des installations d'épuration des eaux
- Machines agricoles
- Essieux

Propriétés du produit

- Large plage de températures d'utilisation universelle
- Bonne adhérence

Avantages

- utilisation universelle.
- bonne capacité d'étanchéité.

Précautions concernant la sécurité et l'environnement:

- Le lubrifiant usé, ne pouvant plus être utilisé, doit être éliminé selon les prescriptions de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD).
- Code de déchet LMD/CE: 12 01 12
- Marquage: R 52/53
- Légère menace pour les eaux (WGK 1)
- ADR/SDR: pas de marchandise dangereuse

Données physico-chimiques:

Température d'utilisation:	-20°C à +150/200°C	
Genre de graisse:	Graisse à la bentonite	
Typ d'alliage:	K 2-3 K-20	DIN 51502
Classe de pénétration:	NLGI 2-3	DIN 51818
Pénétration normale (60 courses) dans 1/10 mm:	250-270	ISO 2137
Couleur, apparence:	brun	
Point de goutte:	aucun	ISO 2176
Viscosité de l'huile à 40°C:	195 mm ² /s	DIN 51562.1
Séparation de l'huile après 7 jours à 40°C:	1.0% DIN 51817	
Essai Shell-Roller (stabilité mécanique):	320	ASTM D 1831/DIN 51804.2
Essai EMCOR (comportement anti-corrosion):	0	DIN 51802
Paramètre de vitesse de rotation d _m x n:	jusqu'à 363 m/min.	
Résistant contre:	– eau froide – eau chaude – vapeur chaud – solutions alcalines – solutions acides	



Conditionnements: Fût (kg): 180/50 Bidon (kg): 23.5/14/0.9 Cartouche: 400 g • 400 g L-SH Tube: 250 g

Les indications contenues dans cette feuille de données se basent sur les possibilités d'utilisation et les propriétés qui nous sont connues et que nous avons éprouvées. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

31.511 F (0123)