

Blasoco TZV

Art. 00786-01

Description: Blasoco TZV est agent très liquide exempt de solvant ayant un pouvoir séparateur physique.

Domaine d'utilisation: Blasoco TZV est une huile de coffrage universelle, applicable à tous les coffrages usuels. Il convient particulièrement pour des coffrages de voûte intérieurs, des applications en présence de températures élevées du coffrage et/ou des applications plus difficiles à cause d'accès compliqué. Le produit est livré prêt à l'emploi pour l'application avec un pistolet pulvérisateur, un pinceau ou un chiffon afin d'obtenir un film mince le plus régulier possible. Ce film doit être appliqué sur une surface propre. Lors d'utilisation de pulvérisateurs et d'équipements avec des tubes en cuivre et laiton ou tubes zingués, il n'y a pas de formation de savons métalliques.

Propriétés du produit

- Exempt de solvants
- Fluide
- Pouvoir séparateur physique
- Empêche la formation de savons métalliques
- Protection contre la corrosion
- Classe de danger pour l'eau WGK 1

Avantages

- utilisation sans problème dans les halles de fabrication, pas de danger d'explosion, bonne compatibilité dermatologique, sécurité hygiénique pour les travailleurs.
- faible consommation, film de séparation mince, mécaniquement résistant et hydrophobe, bonnes capacités de fluage.
- sans résidus sur le béton pouvant causer des problèmes d'adhérence du crépi.
- les pulvérisateurs avec des buses et tubes zingués ou en métaux non ferreux ne seront pas bouchés.
- les surfaces aspergées sont protégées contre la corrosion.
- faible danger pour l'environnement en cas de contact direct avec la terre et les eaux

Application: Pour obtenir une surface de béton uniforme et sans taches, la formation d'un film de séparation très fin et régulier est nécessaire. L'application se fait idéalement par un pulvérisateur muni d'une buse à jet plat. Enlever le surplus de l'agent de séparation avec un chiffon.

Consommation: La consommation dépend du type et de la finition du coffrage ainsi que des conditions météorologiques pendant l'application:

Type de coffrage peau couverture:

Peau de coffrage pas ou très faiblement aspirante

(Panneaux de coffrage traités en surface, panneaux avec surface contreplaqués ou revêtus d'un film protecteur, coffrages en aluminium et en acier, coffrage en plastique, coffrages en métal ou en plastique, etc.)

Rendement:

1 litre pour env. 55-80 m²

Coffrage faiblement absorbant

(surface de panneaux 3 couches et bois-contreplaqué avec laminage de film absorbante, panneaux contreplaqués, etc.)

1 litre pour env. 30-65 m²

Coffrage d'aspiration

(panneaux rugueux et planés, panneaux de particules sans revêtement, etc.)

1 litre pour env. 20-45 m²

Données physico-chimiques:

Couleur:	<i>légèrement jaunâtre</i>	
Odeur:	<i>huile minérale, légèrement amine</i>	
Viscosité à 40 °C:	<i>8 mm²/s</i>	<i>DIN 51659-2</i>
Densité à 20 °C:	<i>0.838 g/cm³</i>	<i>DIN EN ISO 12185</i>
Point d'écoulement:	<i>-18 °C</i>	<i>DIN ISO 3016</i>
Point d'éclair:	<i>+140 °C</i>	<i>DIN EN ISO 2592</i>


Aspects de sécurité et d'environnement: voir verso

Blasoco TZV

Art. 00786-01

Aspects de sécurité et d'environnement:

– ADR/RID:	pas de marchandise dangereuse
– Précautions:	Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. Nocif pour les organismes aquatiques.
– Biodégradabilité:	> 50% en 28 jours selon OECD 301 B
– Classe de danger pour l'eau:	Légère menace pour les eaux (WGK 1)
– Code de déchets LMD/CE:	13 02 05 / 16 03 05
– Code de déchets CH:	Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06)
– Classification et étiquetage:	Indiquée dans la fiche de données de sécurité



Conditionnements: Container: 1022 l • Fût: 208 l • Bidon: 24 l

Les spécifications susmentionnées sont soumises à des adaptations régulières. Changements sans préavis. Les indications contenues dans cette feuille de données sont basées sur les propriétés et possibilités d'utilisation qui nous sont connues. Aucune obligation juridique ne peut découler de ces données. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

39.553 F (0621)